БЪЛГАРСКИ СТРОИТЕЛНИ МАРКЕТИ

гр. София 1680, бул. България 98,
сграда Астра, вх. Д, ет. 8, офис 16
тел: 02858 19 50 /51, **www.bsm2006.bg**

PLATINO ВИСОКОПОКРИВНА ПРОФЕСИОНАЛНА ИНТЕРИОРНА БОЯ

(ЗА ТОНИРАНЕ)

ЗА ИНТЕРИОРНО ПРИЛОЖЕНИЕ,
С ВИСОКА УСТОЙЧИВОСТ
НА МИЕНЕ И ТРИЕНЕ

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ
Версия 1/20.07.2017



УПОТРЕБА

PLATINO ВИСОКОПОКРИВНА ПРОФЕСИОНАЛНА ИНТЕРИОРНА БОЯ е специално разработена за боядисване в цвят интериорна боя за стени и тавани и силно натоварени повърхности. Използва се върху различни минерални основи (циментови и гипсови мазилки и шпакловки), гипсокартон, гипсофазер и др. Възможно е нанасяне на корекции върху боядисана повърхност, без следи от „дефекти" и цветни корекции, дори ако корекцията е само на определен участък. Без цветна разлика при боядисване с четка или валяк. Не пръска при нанасяне.
Лесно се почиства само с вода и обикновени почистващи препарати и е подходяща за всякакъв вид помещения с високо експлоатационно натоварване (офиси, обществени сгради, хотели, търговски центрове и др.).

СВОЙСТВА

- изключително висока покривност (клас 2, съгласно БДС EN 13300);
- отлична устойчивост на мокро триене (клас 1, съгласно ISO 11998);
- с фина и равномерна структура;
- с устойчиви цветове;
- позволява „дишането" на стената;
- не капе, не пръска и не се стича;
- лесна за поддръжка и почистване;
- безопасна екологично и без емисии;
- без органични разтворители

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Основата трябва да бъде чиста и здрава. От нея предварително трябва да се отстранят всички нездрави участъци и слоеве със слаба механична устойчивост. При небоядисвани основи се препоръчва предварително грундиране с PLATINO ГРУНД ПРЕДИ БОЯДИСВАНЕ.

ПРИГОТВЯНЕ

PLATINO ВИСОКОПОКРИВНА ПРОФЕСИОНАЛНА ИНТЕРИОРНА БОЯ е готова за употреба. ДА СЕ РАЗБЪРКА ДОБРЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА с бъркалка на бавни обороти!

НАЧИН НА РАБОТА

PLATINO ВИСОКОПОКРИВНА ПРОФЕСИОНАЛНА ИНТЕРИОРНА БОЯ се нанася машинно, с четка или валяк и движения от горе надолу.

Всеки следващ слой се нанася след изсъхване на предходния (от 2 до 3 часа), в зависимост от температурата и влажността на въздуха.
Разреждане: Допустимо е разреждане между 5% и 10%.

ВНИМАНИЕ

Боята се нанася при температура на околната среда по-висока от +5°C.

РАЗХОДНА НОРМА И РАЗФАСОВКИ

100 – 130 мл/м^2 за един слой боя с грундиране. Разходната норма не е обвързваща и зависи от цвета, гладкостта и попиваемостта на основата.

Разфасовки – пластмасови кофи с обем 1 л; 2,5 л; 9 л и 15 л.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- зърнистост: ≤ 100 мкм
- плътност: 1,65 кг/м^3
- съдържание на нелетливи вещества: ≥ 64 %
- време за съхнене без лепнене: 15 минути
- максимално допустимо съдържание на летливи органични съединения (категория A/a) – 30 г/л.

КЛАСИФИКАЦИЯ

Клас: -
Стандарт: EN 13300; EN 1062-1; НАРЕДБА за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти.
Протокол от изпитване: № 25/24.08.2017г.
Издаден от: Изпитвателна лаборатория за строителни материали на производителя.

СЪСТАВ

Стирол-акрилатна водна дисперсия, колоранти, пълнители, полимери и др. специфични добавки.

СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява се в плътно затворени оригинални опаковки в закрити сухи помещения при температура над +5°C, без достъп на пряка слънчева светлина. ДА СЕ ПАЗИ ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ.

СРОК НА ГОДНОСТ

18 месеца от датата на производство

СИМВОЛИ НА ОПАСНОСТ

Не е приложимо.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ

По наши сведения, този продукт не представлява особен риск при условие, че се спазват общите правила за промишлена хигиена и техника за безопасност.

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

EUH208 - Съдържа 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он, 1,2-бензизотиазолин-3-он(2634-33-5). Може да предизвика алергична реакция.

EUH210 - Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕПОРЪКИ

Като производител гарантираме качеството на продукта, но не можем да въздействаме върху условията и начина на употреба. Полагането на продукта трябва да се извършва от квалифициран персонал. Препоръчително е преди употреба на продукта потребителят да се запознае с техническото описание и информационния лист за безопасност на продукта. Това не освобождава купувача от необходимостта да тества приложимостта на продукта съгласно указанията за всяко конкретно, специфично приложение.