БЪЛГАРСКИ СТРОИТЕЛНИ МАРКЕТИ

гр. София 1680, бул. България 98,
сграда Астра, вх.Д, ет. 8, офис 16
тел: 02 858 19 50 /51, www.bsm2006.bg

PLATINO СНЕЖНОБЯЛ ВИСОКОПОКРИВЕН ИНТЕРИОРЕН ЛАТЕКС

ИНТЕРИОРНА ЛАТЕКСНА БОЯ
С РАВНОМЕРНА И ФИНА СТРУКТУРА,
ВИСОКА ПОКРИВНОСТ И
УСТОЙЧИВОСТ НА СТАРЕЕНЕ

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ
Версия 1/20.12.2017



УПОТРЕБА

PLATINO СНЕЖНОБЯЛ ВИСОКОПОКРИВЕН ИНТЕРИОРЕН ЛАТЕКС е професионална латексна боя с добре изразена, изключително фина и равномерна структура с копринено усещане на цвета. Притежава изключително висока покривност и износоустойчивост, което я прави подходяща за жилища, обществени сгради, хотели, търговски центрове и др. Приложима е върху основи като бетон, гипсови и варо-циментови мазилки и шпакловки, гипсокартон, гипсофазер, PVC и много други. Подходяща е за полагане върху здрави покрития на стени и тавани, предишно боядисани с вододисперсионни бои.

СВОЙСТВА

- отлична адхезия към основата;
- висока покривност;
- износоустойчивост;
- устойчивост на влажно почистване;
- фина и равномерна структура;
- устойчива на стареене и пожълтяване;
- позволява „дишането“ на стената;
- не капе, не пръска и не се стича;
- безопасна екологично и без емисии;
- без органични разтворители

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Основата трябва да бъде чиста и здрава. От нея предварително трябва да се отстранят всички нездрави участъци и слоеве със слаба механична устойчивост.
При небоядисвани основи се препоръчва предварително грундиране с PLATINO ГРУНД ПРЕДИ БОЯДИСВАНЕ.

ПРИГОТВЯНЕ

PLATINO СНЕЖНОБЯЛ ВИСОКОПОКРИВЕН ИНТЕРИОРЕН ЛАТЕКС е готов за употреба. ДА СЕ РАЗБЪРКА ДОБРЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА с бъркалка на бавни обороти!

НАЧИН НА РАБОТА

PLATINO СНЕЖНОБЯЛ ВИСОКОПОКРИВЕН ИНТЕРИОРЕН ЛАТЕКС се нанася машинно, с четка или валяк и движения от горе надолу. Всеки следващ слой се нанася след изсъхване на предходния (от 2 до 3 часа), в зависимост от температурата и влажността на въздуха.
Разреждане: Допустимо е разреждане между 5% и 10%.

ВНИМАНИЕ

Боята се нанася при температура на околната среда по-висока от +5°C.
Времето за пълно изсъхване на боята зависи от атмосферните условия (температура и влажност на въздуха), но не е по-малко от 4 – 6 часа.

РАЗХОДНА НОРМА И РАЗФАСОВКИ

100 – 130 мл/м^2 за един слой с грундиране.
*Разходната норма не е обвързваща и зависи от гладкостта и попиваемостта на основата.

Разфасовки – пластмасови кофи с обем 1 л; 2,5 л; 15 л.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- зърнистост: ≤ 100 мкм
- плътност: 1,6 – 1,7 кг/м^3
- съдържание на нелетливи вещества:≥ 64 %
- време за съхнене без лепнене: 15 min
- време за пълно изсъхване: ≥ 4- 6 часа
- максимално допустимо съдържание на летливи органични съединения (категория A/a) – 30 г/л.

КЛАСИФИКАЦИЯ

Клас: -
Стандарт: EN 13300; EN 1062-1; НАРЕДБА за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти.
Протокол от изпитване: № 32/16.11.2017г.
Издаден от: Изпитвателна лаборатория за строителни материали на производителя.

СЪСТАВ

Стирол-акрилатна водна дисперсия, колоранти, пълнители, полимери и др. специфични добавки.

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранява се в плътно затворени оригинални опаковки в закрити сухи помещения при температура над +5°C, без достъп на пряка слънчева светлина. ДА СЕ ПАЗИ ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ.

СРОК НА ГОДНОСТ

18 месеца от датата на производство.

СИМВОЛИ НА ОПАСНОСТ

Не е приложимо.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ

По наши сведения, този продукт не представлява особен риск при условие, че се спазват общите правила за промишлена хигиена и техника за безопасност.

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

EUH208 - Съдържа 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он, 1,2-бензизотиазолин-3-он(2634-33-5). Може да предизвика алергична реакция.

EUH210 - Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕПОРЪКИ

Като производител гарантираме качеството на продукта, но не можем да въздействаме върху условията и начина на употреба. Полагането на продукта трябва да се извършва от квалифициран персонал. Препоръчително е преди употреба на продукта потребителят да се запознае с техническото описание и информационния лист за безопасност на продукта. Това не освобождава купувача от необходимостта да тества приложимостта на продукта съгласно указанията за всяко конкретно, специфично приложение.