БЪЛГАРСКИ СТРОИТЕЛНИ МАРКЕТИ

гр. София 1680, бул. България 98,
сграда Астра, вх .Д, ет. 8, офис 16
тел: 02 858 19 50 /51, www.bsm2006.bg

PLATINO СНЕЖНОБЯЛ ИНТЕРИОРЕН ЛАТЕКС

БЪРЗОСЪХНЕЩА ИНТЕРИОРНА БОЯ
ЗА БОЯДИСВАНЕ НА СТЕНИ И ТАВАНИ

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ
Версия 1/22.12.2017



УПОТРЕБА

PLATINO СНЕЖНОБЯЛ ИНТЕРИОРЕН ЛАТЕКС е бързо съхнеща боя за стени и тавани. Може да се полага върху различни видове минерални основи, като цимент, хоросан, гипсови мазилки и шпакловки, както и гипсокартон, гипсофазер и други. Не запечатва повърхността и осигурява безпрепятствено „дишане“ на стените и таваните. Нанася се гладко и равномерно и с нисък разход. Устойчив е на сухо избърсване.

СВОЙСТВА

- добра адхезия към основата;
- добра покривност;
- нисък разход;
- фина и равномерна структура;
- устойчива на стареене и пожълтяване;
- позволява „дишането“ на стената;
- не капе, не пръска и не се стича;
- безопасна екологично и без емисии;
- без органични разтворители

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Основата трябва да добре почистена и здрава. От нея предварително трябва да се отстранят всички нездрави участъци и слоеве със слаба механична устойчивост.
При небоядисвани основи за намаляване и изравняване на попиването и намаляване разхода на боя се препоръчва предварително грундиране с PLATINO ГРУНД ПРЕДИ БОЯДИСВАНЕ.

ПРИГОТВЯНЕ

PLATINO СНЕЖНОБЯЛ ИНТЕРИОРЕН ЛАТЕКС е готов за употреба. ДА СЕ РАЗБЪРКА ДОБРЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА с бъркалка на бавни обороти!

НАЧИН НА РАБОТА

PLATINO СНЕЖНОБЯЛ ИНТЕРИОРЕН ЛАТЕКС се нанася машинно, с четка или валяк. За постигане на максимален резултат нанесете минимум на 2 слоя боя. Всеки следващ слой се нанася след изсъхване на предходния (от 2 до 3 часа), в зависимост от температурата и влажността на въздуха в помещението.

ВНИМАНИЕ

Полага се при температура на въздуха по-висока от +5°C.

РАЗХОДНА НОРМА И РАЗФАСОВКИ

135 – 165 мл/м^2 за един слой боя
*Разходната норма не е обвързваща и зависи от цвета, дали повърхността е грундирана и от гладкостта и попиваемостта на основата.

Разфасовки – пластмасови кофи с обем 1 л; 2,5 л и 15 л.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- зърнистост: ≤ 100 мкм
- плътност: 1,6 кг/м^3
- съдържание на нелетливи вещества: ≥ 60 %
- време за съхнене без лепнене: 15 минути
- време за пълно изсъхване: ≥ 4 - 6 часа
- максимално допустимо съдържание на летливи органични съединения (категория A/a) – 30 г/л.

КЛАСИФИКАЦИЯ

Клас: -
Стандарт: EN 13300; EN 1062-1; НАРЕДБА за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти.
Протокол от изпитване: № 31/14.11.2017г.
Издаден от: Изпитвателна лаборатория за строителни материали на производителя

СЪСТАВ

Акрилатна водна дисперсия, колоранти, пълнители, полимери и др. специфични добавки.

СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява в плътно затворени оригинални опаковки в закрити сухи помещения при температура от +5°C до +30°C, без достъп на пряка слънчева светлина. **Да се пази от замръзване.**

СРОК НА ГОДНОСТ

18 месеца от датата на производство в неразпечатана оригинална опаковка.

СИМВОЛИ НА ОПАСНОСТ

Не е приложимо.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ

По наши сведения този продукт не представлява особен риск при условие, че се спазват общите правила за промишлена хигиена и техника за безопасност.

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

EUH208 - Съдържа 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он, 1,2-бензизотиазолин-3-он(2634-33-5). Може да предизвика алергична реакция.

EUH210 - Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕПОРЪКИ

Като производител гарантираме качеството на продукта, но не можем да въздействаме върху условията и начина на употреба. Полагането на продукта трябва да се извършва от квалифициран персонал. Препоръчително е преди употреба на продукта потребителят да се запознае с техническото описание и информационния лист за безопасност на продукта. Това не освобождава купувача от необходимостта да тества приложимостта на продукта съгласно указанията за всяко конкретно, специфично приложение.