БЪЛГАРСКИ СТРОИТЕЛНИ МАРКЕТИ

гр. София 1680, бул. България 98,
сграда Астра, вх. Д, ет. 8, офис 16
тел: 02858 19 50 /51, www.bsm2006.bg

PLATINO THERMO ВИСОКОПОКРИВНА ФАСАДНА СИЛИКОНОВА БОЯ

СИЛИКОНОВА БОЯ,
СИЛНО ВОДООТБЛЪСКВАЩА,
С ВИСОКА ПАРОПРОПУСКЛИВОСТ
бяла и прозрачна база

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ
Версия 1/20.12.2017



УПОТРЕБА

PLATINO THERMO ВИСОКОПОКРИВНА ФАСАДНА СИЛИКОНОВА БОЯ е готова за нанасяне декоративна и защитна боя на база силиконови смоли. Приложима е при всички видове минерални основи, бои и мазилки (стари и нови) от изкуствени смоли и полимери, и други. Изключително подходяща е при саниране на стари сгради в процеса на реновиране на финишните им покрития. Препоръчва се като защитно покритие при кос дъжд в областта на цокъла.

СВОЙСТВА

- изключително еластична
- с висока покривност
- силно водоотблъскваща
- силно паропропусклива
- устойчива на атмосферни и температурни влияния
- устойчива на замърсяване и UV лъчи
- устойчива на мухъл, гъбички и бактерии
- добра адхезия към минерални основи
- устойчивост на цветовете
- ниска склонност към замърсяване

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Основата трябва да бъде здрава, суха, добре почистена. Преди нанасяне на боята, основата се грундира с импрегниращ грунд PLATINO ФАСАДЕН ГРУНД.

ПРИГОТВЯНЕ

PLATINO THERMO ВИСОКОПОКРИВНА ФАСАДНА СИЛИКОНОВА БОЯ е готова за употреба. ДА СЕ РАЗБЪРКА ДОБРЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА с бъркалка на бавни обороти!

НАЧИН НА РАБОТА

PLATINO THERMO ВИСОКОПОКРИВНА ФАСАДНА СИЛИКОНОВА БОЯ се нанася машинно, с четка или валяк и движения от горе надолу.
Полага се при температура на въздуха по-висока от +5°C и влажност на въздуха под 60%. Нанасят се 1 или 2 слоя, като следващия слой се нанася след изсъхване на предходния (от 8 до 24 часа), в зависимост от температурата и влажността на въздуха. След употреба, съдовете трябва да се измият добре с вода.

ВНИМАНИЕ

Работна температура: от +5°C до +30°C.

Влажност: по-ниска от 60%.

Прясно нанесената боя трябва да се защити от директно слънчево греене, дъжд, силен вятър и замръзване в продължение най-малко на 24 часа.

РАЗХОДНА НОРМА И РАЗФАСОВКИ

150 – 300 мл/м² за един слой, в зависимост от попиваемостта на основата.

Разходната норма не е обвързваща, влияе се изключително от вида на основата и начина на полагане на боята.

Разфасовки – пластмасови кофи с обем 2,8 л и 11,8 л.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- плътност: 1,70 кг/м^3
- съдържание на нелетливи вещества: ≥ 70%
- максимално допустимо съдържание на летливи органични съединения (категория А/в) – 40 г/л.

КЛАСИФИКАЦИЯ

Клас: -
Стандарт: EN 13300; EN 1062-1; НАРЕДБА за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти.
Протокол от изпитване: № 29/02.11.2017г.
Издаден от: Изпитвателна лаборатория за строителни материали при производителя.

СЪСТАВ

Силикон-модифицирана стирол-акрилатна водна дисперсия, колоранти, пълнители и др. органични и неорганични добавки.

СЪХРАНЕНИЕ

На сухо закрито място, при температура от +5°C до +30°C. ДА СЕ ПАЗИ ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ!

СРОК НА ГОДНОСТ

12 месеца от датата на производство в неразпечатана оригинална опаковка.

СИМВОЛИ НА ОПАСНОСТ

Не е приложимо.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ

По наши сведения, този продукт не представлява особен риск при условие, че се спазват общите правила за промишлена хигиена и техника за безопасност.

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

EUH208 - Съдържа 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он, 1,2-бензизотиазолин-3-он(2634-33-5). Може да предизвика алергична реакция.

EUH210 - Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕПОРЪКИ

Като производител гарантираме качеството на продукта, но не можем да въздействаме върху условията и начина на употреба. Полагането на продукта трябва да се извършва от квалифициран персонал. Препоръчително е преди употреба на продукта потребителят да се запознае с техническото описание и информационния лист за безопасност на продукта. Това не освобождава купувача от необходимостта да тества приложимостта на продукта съгласно указанията за всяко конкретно, специфично приложение.