БЪЛГАРСКИ СТРОИТЕЛНИ МАРКЕТИ

гр. София 1680, бул. България 98,
сграда Астра, вх. Д, ет. 8, офис 16
тел: 02858 19 50 /51, www.bsm2006.bg

PLATINO THERMO ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА СЪС СИЛИКОН

ПАСТООБРАЗНА ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА СЪС СИЛИКОН С ВИСОКА ЕЛАСТИЧНОСТ, ВЛАГОУСТОЙЧИВОСТ И ПАРОПРОПУСКЛИВОСТ

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ
Версия 1/20.07.2017



УПОТРЕБА

PLATINO THERMO ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА СЪС СИЛИКОН е готова за нанасяне, пастообразна тънкослойна мазилка, на база силиконови смоли. Предназначена е за получаване на защитни и декоративни покрития с влачена или драскана структура върху стари и нови минерални основи (цимент, циментови мазилки и шпакловки, сглобяеми елементи от бетон, топлоизолационни плочи, гипсова шпакловка, гипскартон, гипсофазер и др.). Много подходяща е за полагане върху топлоизолационни системи.

СВОЙСТВА

- висока еластичност
- устойчивост на атмосферни влияния и стареене
- устойчивост на замърсяване и UV лъчи
- устойчивост на мухъл, гъбички и бактерии
- добра адхезия към минерални основи
- устойчивост на напукване
- много добра паропропускливост
- много добра водоотблъскваща способност
- дъготрайност на цветовете

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Основата трябва да бъде здрава, суха, добре почистена. От нея предварително трябва да се отстранят всички нездрави участъци и слоеве със слаба механична устойчивост. Преди нанасяне на мазилката основата се грундира с импрегниращ грунд PLATINO THERMO ФАСАДЕН ГРУНД.

ПРИГОТВЯНЕ

PLATINO THERMO ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА СЪС СИЛИКОН е готова за употреба. ДА СЕ РАЗБЪРКА ДОБРЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА с бъркалка на бавни обороти!

НАЧИН НА РАБОТА

PLATINO THERMO ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА СЪС СИЛИКОН се нанася върху цялата основа със стоманена маламашка при температури от +8°C до +30°C и влажност на въздуха под 85%. Преди да изсъхне се оформя желаната структура с пластмасова пердашка и движения в различни посоки – кръгово, хоризонтално, вертикално, диагонално.
В зависимост от начина на движение на пердашката се получава различна структура.
Препоръчва се изпълването на една и съща партида мазилка за цялата обработвана повърхнина.
По време на полагане мазилката е чувствителна към атмосферни влияния. 24

часа след нанасяне на мазилката температурата трябва да бъде над +8°C, а влажността – под 85%.
След употреба, съдовете трябва да се измият добре с вода.

ВНИМАНИЕ

Работна температура: от +5°C до +30°C

Влажност: по-ниска от 85%.

Да не се разрежда с вода. Да не се смесва с други продукти.

Структурира се само влажна мазилка.

Прясната мазилка да се пази от измръзване в продължение на 24 часа!

Нанесената на фасадата мазилка да се пази от директно слънчево греене, дъжд или силен вятър в продължение на 24 часа.

РАЗХОДНА НОРМА

драскана структура 1,5 mm: 2,5 – 3,0 кг/м²
драскана структура 2,0 mm: 2,8 – 3,2 кг/м²
влачена структура 2,0 mm: 2,5 – 3,0 кг/м²

* Разходната норма не е обвързваща, влияе се изключително от вида на основата и начина на полагане и структуриране на мазилката.

Опаковка: пластмасова кофа 25 кг.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- Паропропускливост:
  150 g/(m^2.d) ≥ V > 15 g/(m^2.d) - клас V2
- Водопропускливост:
  ≤ 0,1 kg/(m^2.$h^{0,5}$) - клас W3
- Адхезия с основата: ≥ 0,3 MPa
- Максимално съдържание на ЛОС за този продукт (кат. А/в) – 40 g/л.

КЛАСИФИКАЦИЯ

Клас: V2W3
Стандарт: EN 15824
Протокол от изпитване: № 34/22.11.2017
Издаден от: Изпитвателна лаборатория за строителни материали към производителя

СЪСТАВ

Акрилатна водна дисперсия, силиконови смоли, хидрофобни адитиви, органични свързващи вещества, минерални пълнители и пигменти.

СЪХРАНЕНИЕ

На сухо и закрито място, при температура от +5°C до +30°C. **Да се пази от замръзване!**

СРОК НА ГОДНОСТ

12 месеца от датата на производство в неразпечатана оригинална опаковка.

СИМВОЛИ НА ОПАСНОСТ

Не е приложимо.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ

По наши сведения, този продукт не представлява особен риск при условие, че се спазват общите правила за промишлена хигиена и техника за безопасност.

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

EUH208 - Съдържа 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он, 1,2-бензизотиазолин-3-он(2634-33-5). Може да предизвика алергична реакция.

EUH210 - Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕПОРЪКИ

Като производител гарантираме качеството на продукта, но не можем да въздействаме върху условията и начина на употреба. Полагането на продукта трябва да се извършва от квалифициран персонал. Препоръчително е преди употреба на продукта потребителят да се запознае с техническото описание и информационния лист за безопасност на продукта. Това не освобождава купувача от необходимостта да тества приложимостта на продукта съгласно указанията за всяко конкретно, специфично приложение.